

IMPI
INSTITUTO MEXICANO
DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

(11) **MX 2017016831 A**

(12)

SOLICITUD de PATENTE

(43) Fecha de publicación:

09/11/2018

(51) Int. Cl:

C09K 11/02

(2006.01)

(22) Fecha de presentación:

19/12/2017

(21) Número de solicitud:

2017016831

C09D 5/22

(2006.01)

C09K 11/77

(2006.01)

(86) Número de solicitud PCT: EP 2016/064004

(87) Número de publicación PCT: WO 2016/202979 (22/12/2016)

(30) Prioridad(es): 19/06/2015 EP 15382329.9

(71) Solicitante:

FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL
CASA DE LA MONEDA
JORGE JUAN 106 E-28009 MADRID ES

(72) Inventor(es):

Vicente GARCÍA JUEZ
JORGE JUAN 106 MADRID E-28009 ES
Fernando RUBIO MARCOS
Lara ANTÓN IBÁÑEZ
Rocio Estefanía ROJAS HERNÁNDEZ
Esther ENRÍQUEZ PÉREZ
José Francisco FERNÁNDEZ LOZANO

(74) Representante:

Patricia ALVAREZ Y DELUCIO
PROVIDENCIA 1552 BENITO JUAREZ CIUDAD DE
MEXICO 03200 MX

(54) Título: PIGMENTO FOSFORESCENTE NANOSTRUCTURADO Y SUS USOS.

(54) Title: NANOSTRUCTURED PHOSPHORESCENT PIGMENT AND USES THEREOF.

(57) Resumen

La presente invención se refiere a un pigmento fosforecente nanoestructurado que comprende un substrato de Al₂O₃; nanocrstales de MAI₂O₄:X, donde M es un catión seleccionado de entre Ca²⁺, Sr²⁺, Ba²⁺, Mg²⁺, Zn²⁺ y combinaciones de los mismos y donde X es un catión seleccionado de Eu²⁺, Dy³⁺, Nd³⁺, Er³⁺, La³⁺, Lu³⁺, Ce³⁺, Y³⁺, Sm³⁺, Gd³⁺, Tb³⁺, Tm³⁺, Yb³⁺ y combinaciones de los mismos, dispuestos sobre el substrato de Al₂O₃; y nanocrstales de sal fundida dispuestos sobre los nanocrstales de MAI₂O₄:X. Adicionalmente, la invención está dirigida a un método de preparación del pigmento fosforecente nanoestructurado de la invención que comprende las etapas de i) mezclado de materiales de partida que comprenden un precursor del catión M, un precursor del catión X, Al₂O₃ y una sal fundida; ii) calentamiento en atmósfera reductora de la mezcla resultante de la etapa (i). La invención también se dirige al uso del pigmento fosforecente nanoestructurado de la invención para señalizar, iluminar, decorar o autenticar y a un artículo de seguridad que comprende el pigmento fosforecente nanoestructurado de la invención.

(57) Abstract

The present invention relates to a nanostructured phosphorescent pigment comprising an Al₂O₃ substrate; MAI₂O₄:X nanocrystals, where M is a cation selected from Ca²⁺, Sr²⁺, Ba²⁺, Mg²⁺, Zn²⁺ and combinations thereof and where X is a cation selected from Eu²⁺, Dy³⁺, Nd³⁺, Er³⁺, La³⁺, Lu³⁺, Ce³⁺, Y³⁺, Sm³⁺, Gd³⁺, Tb³⁺, Tm³⁺, Yb³⁺ and combinations thereof, disposed on the Al₂O₃ substrate; and nanocrystals of molten salt disposed on the MAI₂O₄:X nanocrystals. Additionally, the invention relates to a method for preparing the nanostructured phosphorescent pigment of the invention comprising the steps of i) mixing starting materials comprising a cation M precursor, a cation X precursor, Al₂O₃ and a molten salt; ii) heating the mixture resulting from step (i) in reducing atmosphere. The invention also relates to the use of the nanostructured phosphorescent pigment of the invention for signaling, illumination, decoration or authentication and to a security article comprising the nanostructured phosphorescent pigment of the invention.

PIGMENTO FOSFORESCENTE NANOESTRUCTURADO Y SUS USOS

Campo de la Invención

La presente invención se dirige al campo de los pigmentos
5 fosforescentes y a las aplicaciones de los mismos.

Antecedentes de la Invención

El uso de pigmentos luminiscentes para detectar la validez
de artículos de seguridad es ampliamente conocido [WO 97/24699
10 A1]. También es conocido su uso en construcción formando parte
de cementos [WO 2010/134805 A1], en señales de emergencia o
seguridad [EP 1368799 B1] o en señales viales [WO 2012/139594
A1], en dispositivos electrónicos [US 2006/0227532 A1], en
automóviles [US 8,030,624 B2] o en tejidos [US 2005/0102733
15 A1]. Es habitual también su uso en composiciones cosméticas
[WO 2006/054202 A1] para aportar un efecto iluminador o
blanqueante sobre la piel.

El tipo principal de luminiscencia empleado en todas estas
aplicaciones es la fotoluminiscencia, que consiste en la
20 emisión de luz por un pigmento luminiscente cuando éste se
expone a una fuente de luz. La fotoluminiscencia puede
clasificarse habitualmente en fluorescencia y fosforescencia,
dependiendo de la vida útil de la radiación emitida tras la
excitación con luz. Un pigmento se dice que es "fluorescente"
25 cuando la emisión de luz se extingue después de un tiempo muy
corto, en el orden de nanosegundos, después que la excitación
del pigmento se ha detenido. Sin embargo, un pigmento se
denomina "fosforecente" si la emisión de luz continúa durante
más tiempo, del orden de milisegundos o más.

30 Dentro de los pigmentos fosforecentes destacan los

basados en matrices inorgánicas en las que se incorpora usualmente tierras raras como dopantes para conseguir un material ópticamente activo. En US 5,424,006 A (1995) se describe por primera vez pigmentos fosforescentes basados en 5 aluminatos de estroncio dopados con europio ($\text{SrAl}_2\text{O}_4:\text{Eu}$) y sus derivados como por ejemplo $\text{SrAl}_2\text{O}_4:\text{Eu},\text{Dy}$. Desde entonces, el estado de la técnica se ha centrado en pigmentos fosforescentes basados en matrices de aluminatos debido a que estos materiales presentan una buena eficiencia de la persistencia de la 10 luminiscencia, además de una alta estabilidad en comparación con silicatos, aluminosilicatos, óxidos y sulfuros.

Los métodos convencionales de preparación de estos aluminatos suponen tratamientos térmicos de larga duración que precisan altas temperaturas (1300-1500°C) y atmósferas 15 reductoras ($\text{N}_2\text{-H}_2$) que incrementan altamente los costes del producto final. Adicionalmente, se requieren procesos de molienda posteriores para obtener partículas del pigmento de una dimensionalidad y uniformidad adecuada, lo que supone procesos laboriosos y extensos. Por esta razón, se han 20 desarrollado métodos para mejorar la uniformidad de la mezcla de los materiales precursores, con el fin de disminuir las temperaturas y los tiempos de los tratamientos térmicos posteriores [US 6,284,156 B1].

Otros desarrollos se han centrado en minimizar el precio 25 de los materiales. Shin-Etsu Chemical Co. describe en su patente US 8,470,200 B2 la utilización de un material reciclado que proviene de fósforos empleados en lámparas fluorescentes o en pantallas de televisión de plasma, y que se mezcla con nuevos aluminatos dopados con tierras raras y se somete a 30 calcinación, abaratando así los costes de producción.

Sin embargo, en los métodos anteriores se obtienen partículas de tamaño entre 10 μm y 1000 μm , por lo que la demanda de un pigmento fosforescente compatible con aplicaciones en las que es necesario tamaños de partícula de 5 pigmentos inferiores a 10 μm , como por ejemplo impresión, no está cubierta. Para cubrir esta demanda normalmente se parte del material masivo de aluminato y se le somete a procesos de molienda para reducir el tamaño de partícula final [Haiyan, F.-H. et al. *Journal of Rare Earths. Chem. Phys.* 2007, 10 25(1):19-21]. Sin embargo, sus propiedades luminiscentes se ven afectadas por los defectos creados durante la molienda.

Por otra parte, los métodos descritos en el estado de la técnica que sintetizan aluminatos con tamaño de cristal <40 nm dan lugar a materiales con elevada aglomeración y valores muy 15 bajos de fosforescencia [Tianyou, F. et al. *Mater. Lett.* 2004, 58(3-4):352-356].

Adicionalmente, el uso de los pigmentos fosforescentes en algunas aplicaciones como en artículos de seguridad impone que el material se emplee en una proporción suficientemente baja 20 como para que un experto no puede deducir la presencia de estos materiales. Por ello, los pigmentos fosforescentes deben poseer una alta eficiencia en la señal. Es necesario por tanto que los pigmentos presenten una característica única y detectable fuera de las longitudes conocidas que permitan identificar de 25 manera unívoca la presencia del mismo.

Existe en el estado de la técnica, por lo tanto, una necesidad de pigmentos fosforescentes nanoestructurados que presenten alta eficiencia luminescente y con propiedades únicas que sean cuantificables para su identificación. Así mismo, 30 existe una necesidad de un método para la obtención de los

mismos.

Sumario de la Invención

Los autores de la presente invención han preparado
5 aluminatos nanoestructurados mediante síntesis con sales
fundidas que presentan una mayor luminiscencia respecto a la
descrita en el estado de la técnica para el mismo rango de
tamaño de partícula de pigmento y nanocristales de aluminato.
Por tanto, los pigmentos fosforescentes de la presente
10 invención presentan un tamaño de partícula menor de lo habitual
y de nanocristales de aluminato que presentan unas propiedades
fosforescentes óptimas.

Los pigmentos fosforescentes al estar dopados con tierras
raras presentan normalmente un color característico que es
15 azul, amarillo, verde, marrón o rosáceo debido a que los
cationes que producen las transiciones electrónicas que dan
lugar a la fosforescencia son así mismo cationes que presentan
efecto cromático debido al efecto del campo cristalino. Los
pigmentos de la presente invención presentan un color amarillo-
20 verde pero un aspecto cromático más blanco (color del material
sin emitir luz por fosforescencia) respecto a los materiales
fosforescentes del estado de la técnica. Esta propiedad les
otorga versatilidad en su aplicación como pigmentos base en
diferentes artículos o composiciones.

25 Otra ventaja de los pigmentos de la presente invención es
que presentan además señales únicas de Raman lo que les otorga
complejidad añadida como marcador contra la falsificación de
artículos de seguridad ya que los pigmentos de la invención
pueden ser identificados por combinación de fluorimetría y
30 espectroscopía Raman.

Los pigmentos fosforescentes nanoestructurados de la invención se preparan mediante un método de síntesis con sales fundidas [Zhoug, H. et al. *Chem. Mater.* 2007, 19(22):5238-5249; Li, Z. et al. *J. Eur. Ceram. Soc.* 2007, 27(12):3407-3412; Liu, L. et al. *J. Alloys Comp.* 2013, 580:93-100]. Este método permite obtener directamente el pigmento con el tamaño de partícula y morfología deseados sin necesidad de molienda o calcinaciones posteriores que alteran las propiedades fosforescentes finales del pigmento.

Por consiguiente, en un primer aspecto, la invención se refiere a un pigmento fosforescente nanoestructurado que comprende un substrato de Al₂O₃; nanocristales de MA₁₂O₄:X, donde M es un catión seleccionado de entre Ca²⁺, Sr²⁺, Ba²⁺, Mg²⁺, Zn²⁺ y combinaciones de los mismos, y donde X es un catión seleccionado de Eu²⁺, Dy³⁺, Nd³⁺, Er³⁺, La³⁺, Lu³⁺, Ce³⁺, Y³⁺, Sm³⁺, Gd³⁺, Tb³⁺, Tm³⁺, Yb³⁺ y combinaciones de los mismos, dispuestos sobre el substrato de Al₂O₃; y nanocristales de sal fundida dispuestos sobre los nanocristales de MA₁₂O₄:X.

En un segundo aspecto, la invención está dirigida a un método de preparación del pigmento fosforescente nanoestructurado como se define anteriormente que comprende las etapas de i) mezclado de materiales de partida que comprenden un precursor del catión M, un precursor del catión X, Al₂O₃ y una sal fundida; y ii) calentamiento en atmósfera reductora de la mezcla resultante de la etapa (i).

Otro aspecto de la presente invención se dirige a un pigmento fosforescente nanoestructurado obtenible por el método como se define anteriormente.

La invención se refiere también al uso del pigmento fosforescente nanoestructurado como se define anteriormente

para señalizar, iluminar, decorar o autentificar.

Finalmente, la invención se refiere también a un artículo de seguridad que comprende el pigmento fosforescente nanoestructurado como se define anteriormente.

5

Descripción de las Figuras de la Invención

La **Figura 1:** Espectro de emisión ($\lambda_{EXC}=380\text{nm}$) del material de referencia.

La **Figura 2:** Curva de decaimiento de la luminescencia del material de referencia comercial fijando la emisión a 510 nm.

La **Figura 3:** % de la intensidad de la fotoluminiscencia en función del tamaño de cristalito para el material de referencia y tras la molturación mediante molienda en seco de baja energía (MSBE) durante (1)5, (2)10, (3)20 y (4)40 min, mediante molienda en seco de alta energía (MSBE) durante (5)5, (6)10 y (7)25 min y del material sintetizado mediante síntesis por combustión con diferentes contenidos de urea (8-10).

La **Figura 4:** Difracción de rayos X del pigmento de SrAl₂O₄:Eu,Dy sintetizado mediante sales fundidas con una relación de sal:(SrAl₂O₄:Eu,Dy) 3:1 sintetizados durante 2 horas en una atmósfera de N₂-H₂ empleando temperaturas de 800 a 1200°C.

La **Figura 5:** (a) Micrografías de Microscopía Electrónica de Barrido de Emisión de Campo (MEB-EC) del pigmento de SrAl₂O₄:Eu,Dy sintetizado mediante sales fundidas con una relación de sal:(SrAl₂O₄:Eu,Dy) 3:1 sintetizados durante 2 horas en una atmósfera de N₂-H₂ empleando una temperatura de 900°C y una temperatura de (b) 1000°C.

La **Figura 6:** Difracción de rayos X del pigmento de SrAl₂O₄:Eu,Dy sintetizado mediante sales fundidas con una

relación de sal: (SrAl₂O₄:Eu,Dy) 1:1, 3:1 y 5:1 sintetizados durante 2 horas en una atmósfera de N₂-H₂ empleando una temperatura de 1000°C.

La **Figura 7**: Espectro de emisión del pigmento de SrAl₂O₄:Eu,Dy tratado térmicamente a 900 y 1000°C durante 2 horas en atmósfera de N₂-H₂ para una relación de sal: (SrAl₂O₄:Eu,Dy) correspondiente a 1:1, 3:1 y 5:1.

La **Figura 8**: Micrografías de Microscopía Electrónica de Transmisión (MET) del pigmento de SrAl₂O₄:Eu,Dy tratado a 1000°C durante 2 horas en atmósfera de N₂-H₂ para una relación de sal: (SrAl₂O₄:Eu,Dy) correspondiente a 3:1.

La **Figura 9**: Difracción de rayos X del pigmento de SrAl₂O₄:Eu,Dy sintetizado mediante sales fundidas con una relación de sal: (SrAl₂O₄:Eu,Dy) 3:1 sintetizado durante 2 horas en una atmósfera de N₂-H₂ empleando una temperatura de 1000°C a partir de α-alúmina de 6 μm.

La **Figura 10: (a-b)** Micrografías MEB-EC de SrAl₂O₄:Eu,Dy sintetizado mediante sales fundidas con una relación de sal: (SrAl₂O₄:Eu,Dy) 3:1 sintetizados durante 2 horas en una atmósfera de N₂-H₂ empleando una temperatura de 1000°C a partir de la alúmina de 6 μm.

La **Figura 11**: Espectro de emisión ($\lambda_{EXC}=380\text{nm}$) del material de referencia (línea con círculos) y del material SrAl₂O₄:Eu,Dy tratado a 1000°C durante 2 horas en atmósfera reductora para una relación de sal: (SrAl₂O₄:Eu,Dy) de 3:1 sintetizados a partir de Al₂O₃ de 6 μm (línea con triángulos).

La **Figura 12**: Espectro Raman del material SrAl₂O₄:Eu,Dy correspondiente a las regiones (11) en línea sólida y (12) en línea de trazos que se encuentran delimitadas en las imágenes Raman en superficie XY y en escaneo en profundidad XZ de la

Fig.13.

La **Figura 13:** (a) Imagen Raman en superficie XY del material SrAl₂O₄:Eu,Dy. En la imagen se delimitan dos regiones (11) y (12) que están codificadas mediante dos tramas de grises diferenciadas y que corresponden a los espectros Raman de la Fig.12. (b) Imagen Raman de escaneo en profundidad, XZ, de la placa dispersa.

La **Figura 14:** Espectro de emisión ($\lambda_{EXC}=380\text{nm}$) del material de referencia y del material SrAl₂O₄:Eu,Dy sintetizado mediante sales fundidas con una relación de sal:(SrAl₂O₄:Eu,Dy) 3:1 sintetizados durante 2 horas en una atmósfera de N₂-H₂ empleando una temperatura de 1000°C a partir de la alúmina de 6 μm y empleando diferentes relaciones de Al₂O₃/SrCO₃ de 1.25, 1.43, 1.66 y 2.

La **Figura 15:** Curva de decaimiento de la luminiscencia del material de referencia (línea con círculos) y del material de SrAl₂O₄:Eu, Dy sintetizado mediante sales fundidas con una relación de sal:(SrAl₂O₄:Eu,Dy) 3:1 sintetizados durante 2 horas en una atmósfera de N₂-H₂ empleando una temperatura de 1000°C a partir de la alúmina de 6 μm fijando la emisión a 510 nm empleando una relación de Al₂O₃/SrCO₃ de 2 (línea con triángulos).

La **Figura 16:** Difracción de rayos X del material SrAl₂O₄:Eu,Dy tratado a 1000°C durante 2 horas en N₂-H₂ mediante sales fundidas para una relación de sal:(SrAl₂O₄:Eu,Dy) de 3:1 a partir de γ-Al₂O₃ incorporando un exceso de Al₂O₃ (Al₂O₃/SrCO₃ de 2) e incorporando 1.25, 2.5, 3.75 y 5% en peso de ZnO.

La **Figura 17:** Espectro de emisión ($\lambda_{EXC}=380\text{nm}$) del material de referencia y del material SrAl₂O₄:Eu,Dy tratado a 1000°C durante 2 horas en N₂-H₂ mediante sales fundidas para una

relación de sal: (SrAl₂O₄:Eu,Dy) de 3:1 a partir de γ-Al₂O₃ incorporando un exceso de Al₂O₃ (Al₂O₃/SrCO₃ de 2) e incorporando 1.25, 2.5, 3.75 y 5% en peso de ZnO.

La **Figura 18:** (a-b) Micrografías MET del material SrAl₂O₄:Eu,Dy sintetizado a partir de γ-Al₂O₃ incorporando un exceso de Al₂O₃ (Al₂O₃/SrCO₃ de 2) tratadas a 1000°C durante 2 horas en N₂-H₂ mediante sales fundidas para una relación de sal: (SrAl₂O₄:Eu,Dy) de 3:1 y (c-d) cuando se incorpora además un 5% de ZnO.

La **Figura 19:** % de la intensidad de la fotoluminiscencia en función del tamaño de cristalito para el material de referencia inicial y tras la molturación mediante molienda en seco de baja energía (MSBE) durante (1) 5, (2) 10, (3) 20 y (4) 40 min, mediante molienda en seco de alta energía (MSBE) durante (5) 5, (6) 10 y (7) 25 min y del material basado en SrAl₂O₄ sintetizado mediante síntesis por combustión con diferentes contenidos de urea (8-10). Y de los materiales sintetizados por sales fundidas denominados (11) SAO MS 6 μm Al₂O₃ (Al/Sr: 1), (12) SAO MS 6 μm Al₂O₃ (Al/Sr: 2) y (13) pigmento de SrAl₂O₄:Eu,Dy del ejemplo 4 (Al₂O₃/SrCO₃ de 2) + 5%ZnO.

La **Figura 20:** Espectro Raman del material de referencia.

La **Figura 21:** Espectro Raman del material SrAl₂O₄:Eu,Dy sintetizado mediante sales fundidas con una relación de sal: (SrAl₂O₄:Eu,Dy) 3:1 sintetizados durante 2 horas en una atmósfera de N₂-H₂ empleando una temperatura de 1000°C a partir de la alúmina de 6 μm empleando la relación de Al₂O₃/SrCO₃ de 1.

La **Figura 22:** Espectro Raman del material SrAl₂O₄:Eu,Dy sintetizado mediante sales fundidas con una relación de sal: (SrAl₂O₄:Eu,Dy) 3:1 sintetizados durante 2 horas en una

atmósfera de aire empleando una temperatura de 1400°C a partir de la alúmina de 0.1 μm empleando la relación de Al2O3/SrCO3 de 1.

La **Figura 23**: Difracción de rayos X del substrato de Al2O3 (difractograma inferior) y de la película delgada de SrAl2O4:Eu,Dy obtenida por serigrafía sobre el sustrato de Al2O3 y tratada a 1000°C durante 2 horas en una atmósfera de N2-H2 (difractograma superior).

La **Figura 24**: (a) Micrografías MEB-EC del substrato de Al2O3 y de (b y c) de la película delgada de SrAl2O4:Eu,Dy obtenida por serigrafía sobre el sustrato de Al2O3 y tratada durante 2 horas en una atmósfera de N2-H2 empleando una temperatura de 1000°C.

La **Figura 25**: Espectro de emisión ($\lambda_{\text{EXC}}=380\text{nm}$) del material de referencia (línea con círculos abiertos) y de la película delgada de SrAl2O4:Eu,Dy obtenida (línea con triángulos abiertos).

La **Figura 26**: Difracción de rayos X del material sintetizado CaAl2O4:Eu,Nd tratado a 1000, 1200 y 1400°C durante 2 horas bajo atmósfera de N2-H2 mediante sales fundidas para una relación de sal:(CaAl2O4:X) de 3:1 empleando α -Al2O3 con tamaño de partícula de 6 μm como precursor de alúmina. Los símbolos indican Al2O3 (cuadrados huecos), CaAl2O4 (cuadrados negros) y Ca12Al14O33 (estrellas).

La **Figura 27**: Espectro de emisión ($\lambda_{\text{EXC}}=380\text{nm}$) del material de referencia (línea con círculos abiertos) y del material CaAl2O4:Eu,Nd sintetizado mediante sales fundidas para una relación de sal:(CaAl2O4:Eu,Nd) de 3:1 a partir de alúmina de 6 μm bajo atmósfera de N2-H2 durante 2 horas usando una temperatura de 1000 (línea discontinua), 1200 (línea continua)

y 1400 °C (línea con triángulos).

La **Figura 28:** Difracción de rayos X del material sintetizado SrAl₂O₄:Eu,Dy tratado a 1200 y 1400°C durante 2 horas en N₂-H₂ para una relación de sal:(SrAl₂O₄:X) de 3:1 empleando α-Al₂O₃ 5 con tamaño de partícula 6 μm como precursor de alúmina. Los símbolos indican Al₂O₃ (cuadrados huecos) y SrAl₂O₄ (monocíclico) (cuadrados negros).

La **Figura 29:** Espectro de emisión (λ_{EXC} =380 nm) del material de referencia SrAl₂O₄:Eu,Dy (línea con círculos) y el material SrAl₂O₄:Eu,Nd sintetizado mediante sales fundidas con una 10 relación de sal:(SrAl₂O₄:Eu,Dy) de 3:1 a partir de alúmina de 6 μm durante 2 horas bajo atmósfera de N₂-H₂ empleando una temperatura de 1200 (línea con estrellas) y 1400°C (línea con diamantes).

15 La **Figura 30:** % de intensidad de fotoluminiscencia en función del tamaño de cristalito para el material de referencia inicial y después de molienda mediante molienda en seco de baja energía (LEDM) durante (1)5, (2)10, (3)20 y (4)40 minutos, mediante molienda en seco de alta energía (HEDM) durante (5)5, (6)10 y 20 (7)25 minutos y del material SrAl₂O₄ sintetizado mediante combustión con diferentes contenidos de urea (8-10), y de los materiales sintetizados mediante sales fundidas referidos como (11) SAO MS 6 μm Al₂O₃ (Al/Sr: 1), (12) SAO MS 6 μm Al₂O₃ (Al/Sr: 2) y (13) pigmento SrAl₂O₄:Eu,Dy del Ejemplo 4 25 (Al₂O₃/SrCO₃ of 2) + 5% ZnO, y SAO MS 6 μm Al₂O₃ (Al/Sr: 2) a (14) 1200 y (15) 1400°C del Ejemplo 11.

La **Figura 31:** Espectro Raman del material SrAl₂O₄:Eu,Dy sintetizado mediante sales fundidas con una relación de sal:(SrAl₂O₄:Eu,Dy) de 3:1 a partir de alúmina de 6 μm durante 30 2 horas bajo atmósfera de N₂-H₂ empleando una temperatura de

1400°C y empleando una relación Al₂O₃/SrCO₃ de 2, obtenido para dos líneas de excitación diferentes a 532 (línea discontinua) y 785 (línea sólida) nm.

5 Descripción Detallada de la Invención

A menos que se defina lo contrario, todos los términos técnicos y científicos usados en este artículo tienen el mismo significado que los entendidos comúnmente por un experto en la materia a la que pertenece esta descripción.

10 Pigmento fosforescente

La presente invención se refiere a un pigmento fosforescente nanosestructurado que comprende un substrato de Al₂O₃; nanocristales de MA₁2O₄:X, donde M es un catión seleccionado de entre Ca²⁺, Sr²⁺, Ba²⁺, Mg²⁺, Zn²⁺ y combinaciones de los mismos, y donde X es un catión seleccionado de Eu²⁺, Dy³⁺, Nd³⁺, Er³⁺, La³⁺, Lu³⁺, Ce³⁺, Y³⁺, Sm³⁺, Gd³⁺, Tb³⁺, Tm³⁺, Yb³⁺ y combinaciones de los mismos, dispuestos sobre el substrato de Al₂O₃; y nanocristales de sal fundida dispuestos sobre los nanocristales de MA₁2O₄:X.

20 El término "pigmento fosforescente" se refiere a un material que absorbe y almacena energía al ser expuesto a una fuente de excitación para posteriormente emitirla en forma de luz con una vida media mayor a 0.1s. Dentro de los pigmentos fosforescentes están los denominados de "prolongada persistencia" que emiten luz una vez ha cesado la excitación ya que la energía absorbida se libera de manera lenta y continua.

En una realización particular, el pigmento fosforescente de la presente invención es un pigmento fosforescente de 30 prolongada persistencia.

El pigmento fosforescente nanoestructurado de la presente invención puede presentar distintas morfologías de partícula. Ejemplos no limitativos de morfología del pigmento fosforescente nanoestructurado de la presente invención son 5 partículas de morfología pseudo-esférica, laminares y pseudo-hexagonales.

Sin estar ligado a ninguna teoría en particular, se cree que la morfología final del pigmento fosforescente nanoestructurado de la presente invención depende de la 10 naturaleza del sustrato de Al₂O₃ de partida.

El sustrato de Al₂O₃ de partida puede presentar una estructura cristalina como por ejemplo α-Al₂O₃, γ-Al₂O₃, α-Al(OH)₃ o γ-AlO(OH) o una estructura policristalina. En una realización preferida, el sustrato de Al₂O₃ es α-Al₂O₃.

15 El sustrato de Al₂O₃ de partida puede presentar una estructura macroscópica de partícula, de lámina o de fibra. En una realización preferida, el sustrato de Al₂O₃ del pigmento fosforescente nanoestructurado de la presente invención presenta una estructura de partícula.

20 En otra realización preferida, el pigmento fosforescente nanoestructurado de la presente invención presenta un tamaño de partícula ≤ 10 μm, preferiblemente ≤ 0,5 μm.

El pigmento fosforescente nanoestructurado de la presente invención comprende además nanocristales de MAI2O₄:X, donde M 25 es un catión seleccionado de entre Ca²⁺, Sr²⁺, Ba²⁺, Mg²⁺, Zn²⁺ y combinaciones de los mismos, y donde X es un catión seleccionado de Eu²⁺, Dy³⁺, Nd³⁺, Er³⁺, La³⁺, Lu³⁺, Ce³⁺, Y³⁺, Sm³⁺, Gd³⁺, Tb³⁺, Tm³⁺, Yb³⁺ y combinaciones de los mismos, dispuestos sobre el sustrato de Al₂O₃. En una realización

preferida, M es Sr. En otra realización preferida, X se selecciona de Eu²⁺, Dy³⁺ y combinaciones de los mismos.

El término "nanoestructurado" se refiere a materiales constituidos por cristales de tamaño comprendido entre 1 y 1000 nm. En el contexto de la presente invención, los tamaños de "cristal" o "cristalito" se determinan preferentemente a partir de la fórmula de Scherrer. Los nanocristales de MA12O4:X del pigmento fosforecente nanoestructurado de la presente invención presentan un tamaño de cristal ≤1000 nm.

En una realización preferida, los nanocristales de MA12O4:X del pigmento fosforecente nanoestructurado de la presente invención presentan un tamaño de cristal ≤500 nm, aún más preferiblemente entre 10 nm y 300 nm.

En una realización particular, los nanocristales de MA12O4:X del pigmento fosforecente nanoestructurado de la presente invención se encuentra formando una película delgada sobre el sustrato de Al₂O₃, preferentemente con un espesor ≤3μm. Dicha película puede ser una película continua o no continua.

La formulación de los aluminatos del pigmento de la presente invención se expresa como MA12O4:X donde M es un catión divalente y X es un catión denominado dopante. El término "dopante" se refiere a un elemento o compuesto añadido a un material para alterar alguna propiedad del material puro. En el contexto de la presente invención, el dopante X se añade en sustitución del catión divalente M para conseguir un material ópticamente activo.

En una realización preferida, X está en MA12O4:X en una proporción molar menor a 0.5%.

El pigmento fosforecente nanoestructurado de la presente

invención comprende además nanocristales de sal fundida dispuestos sobre los nanocristales de MA12O4:X. Los nanocristales de sal fundida se localizan en los intersticios entre los nanocristales de MA12O4:X o sobre la superficie de 5 los mismos.

En una realización particular, los cristales de sal fundida se encuentran aislados sobre la superficie de los cristales de MA12O4:X y presentan una morfología de tipo fibrilar con tamaños inferiores a 50 nm.

10 En una realización particular, la sal fundida del pigmento fosforescente nanoestructurado de la presente invención se selecciona de cloruros, sulfuros y mezcla de los mismos. Aún más preferentemente, la sal fundida del pigmento fosforescente nanoestructurado de la presente invención se selecciona de 15 Na₂SO₄, K₂SO₄, Li₂SO₄, NaCl, KCl, LiCl y mezclas de los mismos.

La sal fundida del pigmento fosforescente nanoestructurado de la presente invención puede ser también una mezcla eutéctica de las sales anteriormente definidas. El término "mezcla eutéctica" se refiere a una mezcla de dos componentes con punto 20 de fusión (solidificación) o punto de vaporización (licuefacción) mínimo, inferior al correspondiente a cada uno de los compuestos en estado puro. Esto ocurre en mezclas que poseen alta estabilidad en estado líquido, cuyos componentes son insolubles en estado sólido.

25 En una realización particular, la sal fundida del pigmento fosforescente de la presente invención es una mezcla eutéctica. En una realización aún más preferida, la sal fundida del pigmento fosforescente de la presente invención es una mezcla eutéctica de 0.5NaCl-0.5KCl (denominada: (NaCl/KCl)e).

30 Los autores de la presente invención han observado que la

luminiscencia del pigmento fosforescente nanoestructurado de la presente invención es mayor cuanto mayor es el contenido en sal fundida incluido en la mezcla de materiales de partida en el método de preparación del pigmento de la presente invención.

5 Sin estar ligado a ninguna teoría en particular, se cree que este fenómeno se debe a una mayor formación de nanocristales de $\text{MAl}_2\text{O}_4:\text{X}$ y a una mejor difusión de los cationes dopantes en la estructura cristalina de $\text{MAl}_2\text{O}_4:\text{X}$. Por tanto, en una realización particular, la relación molar de sal fundida: $(\text{MAl}_2\text{O}_4:\text{X})$ en el pigmento fosforescente nanoestructurado de la presente invención está comprendida entre 1:1 y 5:1. En una realización preferida, la relación molar de sal fundida: $(\text{MAl}_2\text{O}_4:\text{X})$ en el pigmento fosforescente nanoestructurado de la presente invención es 3:1.

15 Las propiedades fosforescentes del pigmento de la presente invención se evalúan mediante las técnicas conocidas por el experto en la materia, como por ejemplo espectros de emisión y curvas de decaimiento de fosforescencia en comparación con materiales de referencia. El material de referencia es un material que presenta una alta señal de fotoluminiscencia y que se toma como referencia comparativa y representa el 100% de la señal.

20 Los autores de la presente invención han observado que el pigmento fosforescente de la presente invención presenta una mayor luminiscencia respecto a la descrita en el estado de la técnica para el mismo rango de tamaño de nanocristales de aluminatos. Por ejemplo, se ha observado que el pigmento fosforescente nanoestructurado de la presente invención $\text{SrAl}_2\text{O}_4:\text{Eu},\text{Dy}$ presenta intensidad de la señal fosforescente de 30 80% para tamaño de cristalito de ~45 nm y 60% para tamaño de

cristalito de ~28nm, usando como material de referencia un material micrométrico comercial de SrAl₂O₄:Eu,Dy y con tamaño de partícula de pigmento de 20 μm y tamaño de cristal ~100 nm. Este material de referencia moliturado hasta un tamaño de 5 partícula de 5 μm y tamaño de cristalito de 70 nm presenta valores de fotoluminiscencia de 60% y para tamaño de cristalito <40 nm presenta valores de fotoluminiscencia <30%.

Sin estar ligado a ninguna teoría en particular, se cree que el aumento de la señal fosforescente se debe a procesos de 10 confinamiento cuántico favorecidos por la existencia de nanocristalizaciones de sal en la superficie de los nanocristales de aluminatos y la tensión cristalina ejercida por el soporte de alúmina donde crecen estos.

En una realización particular, el pigmento fosforescente 15 de la presente invención emite a una longitud de onda alrededor de 510 nm.

Adicionalmente, este efecto de confinamiento cuántico se traduce así mismo en aumento de los modos Raman relacionados con defectos en la estructura cristalina que se traducen en 20 señales únicas detectables mediante espectroscopía Raman. En una realización particular el pigmento fosforescente nanoestructurado de la presente invención presenta picos Raman entre 720 y 860 cm⁻¹, preferentemente presenta picos Raman en 768 y 821 cm⁻¹.

25 En una realización particular el pigmento fosforescente nanoestructurado de la presente invención comprende además una capa externa que comprende nanopartículas híbridas de silice. El término "nanopartículas híbridas de silice" se refiere a nanopartículas preparadas a partir de un precursor orgánico de

silice (por ejemplo, tetraetilortosilicato, TEOS) mediante la técnica sol-gel ampliamente conocida por el experto en la materia y que mantienen la fase orgánica del precursor.

La capa externa del pigmento de la invención puede ser
5 una capa continua o no continua, preferiblemente no continua.

La presencia de esta capa externa aumenta la señal fosforescente así como la resistencia al ataque del agua del pigmento nanoestructurado de la invención.

10 Método de preparación del pigmento de la invención

Otro aspecto de la presente invención está dirigido a un método de preparación del pigmento fosforescente nanoestructurado como se define anteriormente que comprende las etapas de i) mezclado de materiales de partida que
15 comprenden un precursor del catión M, un precursor del catión X, Al₂O₃ y una sal fundida; y ii) calentamiento en atmósfera reductora de la mezcla resultante de la etapa (i).

Mediante el método de preparación de la presente invención los nanocristales de aluminato se forman sobre la superficie
20 del sustrato de alúmina. Sin estar ligado a ninguna teoría en particular, se cree que el proceso de formación corresponde a un mecanismo de crecimiento siguiendo un patrón o plantilla. Este tipo de mecanismo se debe a la diferencia entre los
25 coeficientes de difusión de las distintas especies involucradas, en este caso los cationes M²⁺ y Al³⁺, siendo el de M²⁺ muy superior al de Al³⁺.

En una realización preferida, la relación molar Al₂O₃:precursor del catión M de los materiales de partida está comprendida entre 1 y 2.

30 En una realización particular, los materiales de partida

de la etapa i) comprenden además un agente mineralizador. En el contexto de la presente invención, el término "agente mineralizador" se refiere a un compuesto que se añade a la mezcla sólida de materiales de partida para favorecer la difusión e incorporación de los cationes X en la estructura del aluminato. La cantidad de agente mineralizador debe estar en el límite de solución sólida del aluminato, esto es, en una concentración que no produzca la formación de estructuras cristalinas diferenciadas del aluminato. En una realización preferida, el agente mineralizador de la etapa i) es ZnO.

En una realización particular, el mezclado de la etapa i) se realiza mediante molienda en seco.

En una realización particular, la etapa i) comprende además tamizado posterior al mezclado de los materiales de partida.

En una realización particular, los materiales de partida de la etapa i) se someten a un proceso de molturación y homogenización previo al mezclado para obtener un tamaño de partícula óptimo.

En una realización preferida, el tamaño de partícula de los materiales de partida es menor a 6 μm .

Ejemplos no limitativos de precursores de los cationes M y X son carbonatos, hidróxidos, nitratos, y cloruros, preferentemente carbonatos.

En una realización preferida, la etapa i) del método de preparación de la presente invención comprende una relación molar Al₂O₃:precursor del catión M ≤ 2 .

En una realización preferida, el calentamiento de la etapa ii) del método de preparación de la presente invención se realiza a una temperatura entre 900° y 1400°C, preferiblemente

a 1000°C.

En otra realización preferida, la etapa ii) del método de preparación de la presente invención comprende una atmósfera reductora de N₂-H₂.

5 En una realización particular, el método de preparación del pigmento fosforescente nanoestructurado de la presente invención comprende una etapa iii) de adición de una disolución etanol/agua de un precursor de sílice y un ácido sobre el material resultante de la etapa ii).

10 Ejemplos no limitativos de precursores de sílice adecuados para el método de la presente invención son alcóxidos de silicio tales como tetraetil ortosilicato (TEOS), metiltrimetoxisilano (MTMOS), 3-glicidoxipropiltrimetoxisilano (GPTMS), viniltrietoxisilano 15 (VTES) o combinaciones de los mismos.

En la etapa iii) se produce la hidrólisis del precursor de sílice con el ácido como catalizador. Ejemplos no limitativos de ácidos adecuados para la etapa iii) del método de la invención son ácido clorhídrico o ácido sulfúrico.

20 En otra realización preferida, la relación molar entre los reactivos en la etapa iii) del método sigue la siguiente ecuación 1TEOS:xEtOH:4H₂O:0.02ácido, donde x = 8 o 16.

En otra realización preferida, la relación molar TEOS:H₂O en la etapa iii) del método es 1:2.

25 En otra realización particular, la etapa iii) comprende además la adición de un aditivo.

Ejemplos no limitativos de aditivos son agentes dispersantes como por ejemplo un ácido poliacrílico, agentes tensioactivos como por ejemplo polidimetilsiloxano modificado 30 con poliéteres, o agentes retardantes de secado como por

ejemplo propanotriol.

Otro aspecto de la presente invención se dirige a un pigmento fosforescente nanoestructurado obtenible por el método de preparación como se define anteriormente, donde dicho 5 pigmento comprende: un substrato de Al₂O₃; nanocristales de MA₁Al₂O₄:X, donde M es un catión seleccionado de entre Ca²⁺, Sr²⁺, Ba²⁺, Mg²⁺, Zn²⁺ y combinaciones de los mismos, y donde X es un catión seleccionado de Eu²⁺, Dy³⁺, Nd³⁺, Er³⁺, La³⁺, Lu³⁺, Ce³⁺, Y³⁺, Sm³⁺, Gd³⁺, Tb³⁺, Tm³⁺, Yb³⁺ y combinaciones 10 de los mismos, dispuestos sobre el substrato de Al₂O₃; y nanocristales de sal fundida dispuestos sobre los nanocristales de MA₁Al₂O₄:X.

Como se puede apreciar, el pigmento fosforescente obtenido mediante el método de preparación como se define anteriormente 15 comprende tamaño de cristales de aluminatos en la nanoscalas y tamaños de partículas nanoestructuradas de pigmento <10 μm presentando una fosforescencia óptima y señales únicas de Raman.

20 Aplicaciones del pigmento de la invención

Los autores de la presente invención han observado que el pigmento fosforescente nanoestructurado desarrollado presenta una mayor fosforescencia y un aspecto cromático más blanco respecto a lo descrito en el estado de la técnica para el mismo 25 rango de tamaño de nanocristales de aluminatos. Estas propiedades otorgan mayor versatilidad a las aplicaciones del pigmento de la presente invención.

Por ello, otro aspecto de la presente invención se refiere al uso del pigmento fosforescente nanoestructurado como se 30 define anteriormente para señalizar, iluminar, decorar o

autentificar.

El pigmento fosforescente de la invención puede encontrarse formando parte de la estructura per se (como componente o tinta) o como recubrimiento (pintura o barniz) del objeto que se desea señalizar, iluminar, decorar o autentificar.

El término "señalizar" se refiere a indicar o marcar mediante señales de emergencia, seguridad o viales algún peligro, alarma, incendio, posición de equipos de extinción de incendios, amenazas, rutas de evacuación y salidas de emergencia, zonas de peligro, normas viales, etc.

El término "iluminar" se refiere a alumbrar un elemento en condiciones de baja iluminación. Ejemplos no limitativos en los que el pigmento de la presente invención puede emplearse para iluminar son teclados de dispositivos electrónicos, componentes estructurales de automóviles u otros medios de transporte, o formando parte de composiciones cosméticas para aportar un efecto iluminador o blanqueante sobre la piel.

El término "decorar" se refiere a la incorporación de un pigmento fosforescente con el fin de producir un efecto estético sobre un objeto. Ejemplos no limitativos en los que el pigmento fosforescente de la presente invención se puede emplear para decorar es en el sector textil o en construcción.

El término "asegurar" se refiere a garantizar la autenticidad, procedencia o función de un artículo o producto. Los autores de la presente invención han observado además que el pigmento fosforescente nanoestructurado desarrollado presenta señales únicas de Raman. Esto le permite ser detectado mediante combinación de fluorometría y espectroscopía Raman.

Por tanto, la invención se refiere también a un artículo

de seguridad que comprende el pigmento fosforescente nanoestructurado como se define anteriormente para asegurar su autenticidad, procedencia o función.

A Así mismo, la incorporación de al menos dos pigmentos con 5 diferente tamaño de nanocristales de MA1204:X da lugar a diferentes respuestas fosforescentes y Raman, lo que permite establecer un código de identificación del artículo de seguridad.

En una realización particular, el artículo de seguridad 10 comprende al menos dos pigmentos fosforescentes nanoestructurados como se define anteriormente con diferente tamaño de nanocristales de MA1204:X.

El término "artículo de seguridad" se refiere a cualquier artículo del que se desee asegurar su autenticidad, determinar 15 su procedencia o función tales como papel de seguridad, un sobre, un cheque, un pagaré, un billete de banco, una tarjeta de identidad, un pasaporte, un ticket, un sello, un pase, un certificado, etiquetas o rótulo identificativo de productos farmacéuticos, textiles, dispositivos electrónicos, joyas, 20 obras de arte, tabaco, bebidas alcohólicas o CD/DVDs. El pigmento fosforescente nanoestructurado de la presente invención puede estar integrado tanto en la masa del artículo de seguridad como en su superficie o como recubrimiento superficial.

El término "artículo de seguridad" incluye también a los 25 documentos de seguridad de manera que un artículo de seguridad puede comprender o constar de uno o varios documentos de seguridad. Un "documento de seguridad" es, por tanto, un artículo de seguridad el cual está formado por un sustrato concreto normalmente en formato de papel o plástico, mientras 30

que el artículo de seguridad en general puede contener sustratos más diversos, incluyendo papel o plástico.

En una realización particular, el artículo de seguridad que comprende el pigmento fosforescente nanoestructurado como 5 se define anteriormente integrado es un documento de seguridad.

El término "artículo de seguridad" incluye también a los elementos de seguridad de manera que un artículo de seguridad puede comprender o constar de uno o varios elementos de seguridad. El término "elemento de seguridad" se refiere a un 10 elemento que está integrado en un documento o artículo de seguridad con el fin de autenticarlo.

En una realización particular, la presente invención está dirigida a un artículo de seguridad que comprende el pigmento fosforescente nanoestructurado como se define anteriormente 15 donde el pigmento está integrado dentro de un elemento de seguridad.

Un ejemplo de artículo de seguridad es el pasaporte (formado por diferentes sustratos como cartulina, papel, film plástico, chip) que contiene una colección de documentos (o 20 artículos) de seguridad (página de datos de identificación, páginas interiores para visados, etc) y elementos de seguridad (por ejemplo, hilo fluorescente de costura de la libreta). A su vez los documentos de seguridad mencionados que lo integran (páginas de datos) pueden tener varios elementos de seguridad 25 (fibrillas fluorescentes en la masa del papel, hilo de seguridad en las páginas interiores, tintas impresas, láminas holográficas adheridas, etc). Un ejemplo de artículo de seguridad formado por un sustrato concreto, por ejemplo papel, puede ser un cheque donde se han escrito la firma del titular 30 de los fondos a retirar de la entidad bancaria y otros datos

relacionados que lleva pre-impresas otras informaciones. Dicho cheque es considerado un documento. Este documento puede contener distintos elementos de seguridad en la masa del papel o en su superficie a partir de impresión con las tintas de seguridad utilizadas, etc.

EJEMPLOS

La presente invención se describirá ahora por medio de ejemplos que sirven para ilustrar la construcción y prueba de realizaciones ilustrativas. Sin embargo, se entiende que la presente invención no se limita en modo alguno a los ejemplos siguientes.

Ejemplo 1: Caracterización del material de referencia.

El material basado en SrAl₂O₄:Eu,Dy comercial se denominó "material de referencia" y fue suministrado por Jinan Chenghao Technology Co.,Ltd.

La fosforescencia del material fue medida con un espectrofluorímetro Flurolog 3 (FL32iHR, Horiba Jobin Yvon) equipado con una lámpara de Xenón de 450W como fuente de excitación. El espectro de emisión para el material de referencia se adquirió excitando la muestra con una longitud de onda de excitación igual a 380 nm ($\lambda_{EXC}=380\text{nm}$). La muestra en forma de polvo se dispuso en una cubeta de cuarzo y la radiación incidente se focalizó sobre la superficie de la muestra. La radiación monocromática obtenida se dirigió hacia un espejo semitransparente, donde el 10% de la intensidad fue recogido por un fotodiodo (Señal R, Unidades:mA). La radiación atravesó un segundo monocromador (monocromador de emisión) y fue recogida con un fotomultiplicador R2658P (Hamamatsu) (Señal

S, Unidades:cps ("Counts per second")). La señal considerada fue la señal registrada como S/R (cps/mA) ya que en esta señal se verifica la respuesta lineal del fotomultiplicador y el fotodiodo.

5 El material de referencia presentaba una banda de emisión ancha centrada alrededor de $\lambda=510\text{nm}$ (verde) correspondiente a la transición de espín permitido $4f65d1 \rightarrow 4f7(8S7/2)$ del Eu $^{2+}$ (**Fig. 1**). Las curvas de decaimiento de la fosforescencia se obtuvieron mediante excitación de la muestra con radiación 10 a $\lambda_{\text{EXC}}=380\text{nm}$ durante un periodo de 10 minutos y al interrumpir la excitación. La curva de decaimiento de la luminescencia (**Fig. 2**) se fijó para una $\lambda_{\text{EM}}= 510\text{ nm}$ y la intensidad inicial adquirida corresponde con la intensidad recogida 1 minuto después de que fue interrumpida la excitación. Se recogió la 15 señal (Señal S, Unidades: cps). La intensidad recogida a 1 minuto corresponde con 158950 cps y posteriormente a 1 hora a 1287cps.

Mediante un medidor de luminancia LS-100 de Konica Minolta se obtuvo el valor de la luminancia (cd/m²) del material 20 siguiendo la norma DIN67510-1 y al activar el material mediante una lámpara OSRAM (XB04450W) que simula las condiciones de 1 Sol de iluminación (1367 W m⁻²). La intensidad recogida 1 minuto después que se ha interrumpido la excitación corresponde a 30cd/m².

25 El material de referencia fue moliturado mediante el proceso de molienda en seco de alta energía (MSAE) durante 5, 10 y 25 minutos y mediante un proceso de molienda en seco de baja energía (MSBE) descrito en [Rojas-Hernandez, R.E. et al. RSC Adv. 2015, 5, 42559]. Para el material de referencia se 30 obtiene una intensidad de la fotoluminiscencia de 10.42 E+06

(cps/mA).

En la **Figura 3** se representa el % de la intensidad de la fotoluminiscencia en función del tamaño de cristalito. El 100% de la intensidad de la fotoluminiscencia corresponde al del material de referencia. En la **Figura 3** se incorporan así mismo datos de la literatura de materiales comparativos basado en SrAl2O4 sintetizado mediante síntesis por combustión con diferentes contenidos de urea [Rojas-Hernandez, R.E. et al. *RSC Adv.* 2015, 5, 4, 3104-3112]. Se observó una disminución de la intensidad de la fotoluminiscencia con la disminución del tamaño de cristalito para el conjunto de materiales de la misma composición química.

Ejemplo 2. Síntesis y caracterización de SrAl2O4:Eu, Dy mediante síntesis en presencia de sales fundidas y α -Al2O3 de tamaño de partícula de 0.1 μ m.

Se sintetizó un pigmento mediante síntesis en presencia de sales fundidas, SrCO₃, un precursor de alúmina (α -Al₂O₃) de un tamaño de partícula de 0.1 μ m y precursores de las tierras raras Eu₂O₃ y Dy₂O₃. Se incorpora una concentración molar de 0.02 de Eu y 0.01 de Dy. La relación de sal:(SrAl₂O₄:X) está comprendida dentro de una relación molar 1:1 a 5:1, siendo preferente la relación 3:1. Los materiales se sintetizan durante 2 horas en una atmósfera de N₂-H₂ empleando temperaturas de 800 a 1200°C.

En la **Figura 4** se representa el material sintetizado empleando una relación de sal:(SrAl₂O₄:X) 3:1 a las diferentes temperaturas de síntesis. En los difractogramas se observan las diferentes fases cristalinas presentes para cada temperatura.

A partir de los 900°C el SrCO₃ se descompone en su totalidad. El material sintetizado a 900 °C (**Fig. 5(a)**) y 1000°C (**Fig. 5(b)**) tiene una morfología pseudo-esférica y poligonal con un tamaño de partícula ≤0.5μm. Por encima de los 1100°C existe un crecimiento del tamaño de partícula y se empiezan a crear cuellos de sinterización. Por tanto, se establece como rango de trabajo 900 y 1000°C.

En la **Figura 6** se observa los difractogramas del material sintetizado a 1000°C empleando las diferentes relaciones de sal: (SrAl₂O₄:X) 1:1, 3:1 y 5:1. La fase mayoritaria corresponde con el SrAl₂O₄, que tiene una estructura del tipo tridimita. En la **Figura 7** se presentan los espectros de emisión del material tratado a 900 y 1000°C. El material sintetizado a 1000°C presenta una mayor intensidad de la fotoluminiscencia. En la **Figura 8** se observa las micrografías obtenidas por microscopía electrónica de transmisión (MET) de las partículas sintetizadas 1000°C durante 2 horas en N₂-H₂ para una relación de sal: (SrAl₂O₄:X) correspondiente a 3:1. En la micrografía de mayor magnificación se distinguen pequeños filamentos o varillas que salen de las partículas de morfología esférica. A partir de análisis químicos del material sintetizado mediante espectroscopía de dispersión de energías (EDX, este tipo de crecimiento se atribuye a la nanocrystalizaciones de sal.

Ejemplo 3. Síntesis y caracterización de SrAl₂O₄:Eu, By mediante síntesis en presencia de sales fundidas y α-Al₂O₃ de tamaño de partícula de 6 μm.

Se sintetizó un pigmento a 1000°C durante 2 horas en N₂-H₂ para una relación de sal: (SrAl₂O₄:X) correspondiente a 3:1 empleando como alúmina precursora α-Al₂O₃ de un tamaño de

particula de 6 μm (Denominación: SAO-6 μm Al2O3). En la **Figura 9** se observa el difractograma del material sintetizado.

En la **Figura 10(a-b)** se observa las micrografías obtenida por microscopía electrónica de barrido (MEB-EC) de las 5 partículas sintetizadas. Se observa que tienen un tamaño de particula de 10 μm que comprende partículas con diámetros menores de 500 nm y nanocrystalizaciones de sales. El tamaño de cristalito fue 50 ± 3 nm.

En la **Figura 11** se presentan los espectros de emisión del 10 material de SrAl2O4:Eu, Dy tratado a 1000°C durante 2 horas en atmósfera reductora para una relación de sal:(SrAl2O4:Eu,Dy) de 3:1 sintetizados a partir de Al2O3 de 6 μm en comparación con el material de referencia. Se obtiene un 83% de la intensidad del material comercial de referencia.

15 El análisis Raman (**Fig. 12**) da lugar a dos tipos de espectros Raman que corresponden con las dos regiones (11) y (12) en la **Figura 13**) caracterizadas por poseer ambas como modo Raman principal el modo Raman asociado a la vibración del enlace Al-O-Al correspondiente a la fase del SrAl2O4, en cual 20 se encuentra localizado a 470 cm⁻¹. Además se pueden apreciar un modo de vibración menos intenso y asociado al SrAl2O4 próximo a 795 cm⁻¹. La región (12) además presenta otros modos Raman localizados a 418 cm⁻¹ y 757 cm⁻¹, asociados a Al2O3, indicando que en el núcleo existe alúmina sin reaccionar.

25 En la **Figura 14** se observan los espectros de emisión de las partículas tratadas a 1000°C durante 2 horas en atmósfera de N2-H2 para una relación de sal:(SrAl2O4:Eu, Dy) de 3:1 y empleando diferentes relaciones de Al2O3:SrCO3 de 1.25, 1.43, 1.66 y 2. La intensidad de la luminiscencia de la banda centrada 30 en 510 nm crece ligeramente. La concentración de dopantes se

reduce a la mitad cuando se emplea una relación Al₂O₃:SrCO₃ es 2.

En la **Figura 15** se observa el decaimiento de la luminiscencia, la intensidad inicial una vez se ha interrumpido la excitación es 60 % de la intensidad del producto de referencia para el material SrAl₂O₄:Eu,Dy sintetizado mediante sales fundidas con una relación de sal:(SrAl₂O₄:Eu,Dy) 3:1 sintetizados durante 2 horas en una atmósfera de N₂-H₂ empleando una temperatura de 1000°C a partir de la alúmina de 6 µm fijando la emisión a 510 nm empleando la relación de Al₂O₃/SrCO₃ de 2.

Ejemplo 4. Síntesis y caracterización de SrAl₂O₄:Eu, Dy mediante síntesis en presencia de sales fundidas y γ-Al₂O₃ reactiva.

Se sintetizó un pigmento de SrAl₂O₄:Eu, Dy mediante sales fundidas con una relación de sal:(SrAl₂O₄:Eu,Dy) 3:1 durante 2 horas en una atmósfera de N₂-H₂ empleando una temperatura de 1000°C empleando como alúmina precursora γ-Al₂O₃ y se incorpora un exceso de esta alúmina (Al₂O₃:SrCO₃ de 2) (Material denominado: SAO-γ-Al₂O₃ Al/Sr=2). Además se incorpora un 1.25, 2.5, 3.75 y 5 % en peso de ZnO (Material denominado: SAO-γ-Al₂O₃ Al/Sr=2+%ZnO).

En la **Figura 16** se presentan los difractogramas del material sintetizado. Al emplear como alúmina precursora γ-Al₂O₃ e incorporar un exceso de esta alúmina (Al₂O₃:SrCO₃ de 2) se estabiliza la fase hexagonal del SrAl₂O₄. Los valores obtenidos para el tamaño de cristalito son 38, 34, 31, 29 y 30 nm para las muestras incorporando un 0, 1.25, 2.5, 3.75 y 5 % en peso, respectivamente.

Se observa que el espectro de emisión (**Figura 17**) presenta una banda centrada en 510 nm. Además se observa que la incorporación de ZnO hasta un 5 % aumenta la intensidad de la fotoluminiscencia. Con mayores concentraciones de ZnO la intensidad de la fotoluminiscencia se reduce, en la Figura 16 se presenta el espectro de emisión de las partículas con una incorporación de 10 % en peso de ZnO como ejemplo. Los análisis, MET y HR-MET, del material del SrAl₂O₄:Eu, Dy sintetizado a partir de la γ -Al₂O₃ incorporando un exceso de Al₂O₃ (Al₂O₃:SrCO₃ de 2) tratadas a 1000°C durante 2 horas en N₂-H₂ para una relación de sal: (SrAl₂O₄:Eu,Dy) de 3:1 se ilustran en la **Figura 18**. El dominio de coherencia cristalina \leq 20 nm favorece la mejora cuántica de la fotoluminiscencia. La mejora en la fotoluminiscencia se puede atribuir a diferentes factores que pueden ser complementarios: (1) el ZnO como agente mineralizador tiende acomodar los dopantes en la red cristalina. (2) El ZnO disminuye el tamaño de cristalito significativamente.

Ejemplo 5. Propiedades del material de referencia en comparación con los resultados de los materiales sintetizados en los ejemplos 2-4.

En la **Tabla 1** se recoge las diferentes propiedades de los materiales sintetizados en comparación con el material de referencia.

Muestra	Tamaño de cristalito (nm)	Intensidad de la fotoluminiscencia (cps/mA)	% de la Intensidad de la fotoluminiscencia	Tamaño de partícula d50 (μm)
Referencia	108	10.42 E+06	100	20
SAO MS 6 μm Al ₂ O ₃ (Al/Sr= 1) del ejemplo 3	50	8.74 E+06	83	10
SAO MS 6 μm Al ₂ O ₃ (Al/Sr= 2) del ejemplo 3	51	9.38 E+06	90	10
Pigmento de SrAl ₂ O ₄ :Eu,Dy del ejemplo 4 (Al/Sr= 2)+ 5%ZnO	30	6.98 E+06	67	0.1

Tabla 1. Propiedades del material de referencia en comparación con los resultados de los materiales sintetizados en los ejemplos 2-4 y de los materiales sintetizados por sales fundidas denominados (13) SAO MS 6 μm Al₂O₃ (Al/Sr= 1) del ejemplo 3, (14) SAO MS 6 μm Al₂O₃ (Al/Sr= 2) del ejemplo 3 y (15) Pigmento de SrAl₂O₄:Eu,Dy del ejemplo 4 (Al/Sr= 2)+ 5%ZnO.

La intensidad de la fotoluminiscencia se muestra de forma comparativa con los valores de fotoluminiscencia en función del tamaño de cristalito en la **Figura 19**. Los pigmentos de SrAl₂O₄:Eu,Dy de la presente invención presentaban valores de intensidad de fotoluminiscencia claramente superiores a los correspondientes a pigmentos con similar tamaño de cristalito. La mejora en la respuesta fotoluminiscente está relacionada con la presencia de nanocristales de la estructura tridimita crecidos sobre el substrato de partículas de alúmina y a la

presencia de nanocristalizaciones de sales. La nanoestructura de los pigmentos de la presente invención favorecen los procesos de eficiencia cuántica.

El color y el brillo de las muestras se obtuvieron en el sistema CIEL*a*b*, que es el espacio uniforme de color más utilizado para determinar el color en superficie. Este sistema se compone de las coordenadas L*, que mide la luminosidad del color desde el blanco ($L^*=100$) hasta el negro ($L^*=0$), la coordenada a*, que se extiende desde el verde (-a*) hasta el rojo (+a*), y la coordenada b*, que va del azul (-b*) al amarillo (+b*). En la **Tabla 2** se observa el resultado con las diferentes coordenadas cromáticas de espacio CIEL*a*b* para el patrón denominado Blanco. Se puede analizar la diferencia de color entre dos muestras mediante la tolerancia (ΔE^*).

Muestra	a*	b*	L*	Valor de tolerancia ΔE^*
Patrón Blanco	-0.06	-0.1	99.41	-
Referencia	-5.28	9.36	93.58	12.28
SAO MS 6 μm Al2O3 (Al/Sr= 1) del ejemplo 3	-0.56	5.66	94.12	7.84
SAO MS 6 μm Al2O3 (Al/Sr= 2) del ejemplo 3	-6.12	10.56	95.54	6.94
Pigmento de SrAl2O4:Eu, Dy del ejemplo 4 (Al/Sr= 2) + 5%ZnO	-1.71	2.77	93.92	6.42

15

Tabla 2. Valores de las coordenadas cromáticas (L^* , a* y b*) y la diferencia de color entre el material medido y el

patrón blanco (ΔE^*) .

Los pigmentos de la invención presentaban una mejora en términos de coordenadas cromáticas al ser más cercanos al blanco. Este aspecto unido al tamaño de partícula es de particular interés para su empleo en impresión de artículos de seguridad.

Ejemplo 6. Ejemplo de respuesta Raman del pigmento SrAl2O4:Eu,Dy en artículos de seguridad.

En la **Figura 20** se presenta el espectro Raman del material de referencia en el rango 60-3800 cm⁻¹. El modo Raman localizado a 470 cm⁻¹ está atribuido a la vibración interna de las unidades [AlO₄] del SrAl2O₄. Las bandas Raman en el rango 1300-3800 cm⁻¹ corresponden a bandas de luminiscencia debidas al centro activador Eu³⁺ al excitar al material con un láser ($\lambda=532$ nm).

En la **Figura 21** se presenta el espectro Raman del material de SrAl2O₄:Eu,Dy sintetizado mediante sales fundidas con una relación de sal:(SrAl2O₄:Eu,Dy) de 3:1 sintetizados durante 2 horas en una atmósfera de N₂-H₂ empleando una temperatura de 1000°C a partir de la alúmina de 6 μm empleando una relación de Al₂O₃:SrCO₃ de 1.

En la **Figura 22** se presenta el espectro Raman del material de SrAl2O₄:Eu,Dy sintetizado mediante sales fundidas con una relación de sal:(SrAl2O₄:Eu,Dy) 3:1 sintetizados durante 2 horas en una atmósfera de aire empleando una temperatura de 1400°C a partir de la alúmina de 0.1 μm empleando la relación de Al₂O₃:SrCO₃: 1.

Ejemplo 7. Uso del pigmento SrAl2O4:Eu,Dy en impresión de etiquetas de seguridad.

Para la ejecución de este ejemplo se utilizó una máquina de impresión de serigráfica fabricada por Stork, una pantalla serigráfica fabricado por Stork, papel de composición fibrosa basada en celulosa natural fabricado en una máquina de papel de forma redonda, tinta iridiscente, antiespumante y pigmento SrAl2O4:Eu,Dy sintetizado mediante sales fundidas con una relación de sal:(SrAl2O4:Eu,Dy) de 3:1 sintetizados durante 2 horas en una atmósfera de N₂-H₂ empleando una temperatura de 1000°C a partir de la alúmina de 6 µm empleando una relación de Al₂O₃:SrCO₃ de 1 e incorporado a un medio acuoso para obtener una suspensión de partículas dispersas sobre micropartículas de caolin con un contenido en sólidos del 40% en peso.

A continuación se detallan las principales características de las instalaciones y materiales indicados:

- Condiciones de la máquina de impresión en cada cara del papel:

- Temperatura de túnel de secado: 145°C
- Velocidad de máquina: 70 m/min
- Velocidad de aspiración: 2500 rpm
- Velocidad de soplado: 2400 rpm
- Humedad residual del papel tras secado: 6,5%

- Condiciones de la pantalla serigráfica:

- Referencia: RSI900
- Desarrollo: 25 2/8"
- Malla: 105
- Área abierta: 15%
- Espesor: 105 micras

- Ancho: 910 mm
- Condiciones de la tinta iridiscente y aditivos:
- Denominación comercial de la tinta: Tinta serigráfica SWR1241
- 5 - Denominación comercial del antiespumante: Aditivo 880775
- Denominación comercial del reticulante: Aditivo 370010
- Viscosidad de la tinta tras adición del reticulante: 20 s CP4
- 10 - Viscosidad de la tinta para impresión: 18 s CP4
- Condiciones principales del papel:
- Composición fibrosa: 100% celulosa de algodón
- Gramaje: 90 g/m²
- Gramaje tras el proceso de barnizado: 96 g/m²
- Espesor: 115 micras
- 15 - Lisura Bendtsen en cara fieltro: <700 ml/min
- Lisura Bendtsen en cara tela:<800 ml/min
- Porosidad Bendtsen: <20 ml/min
- Porosidad Bendtsen tras arrugado: <140 ml/min
- Grado Cobb: 40-70 g/cm²
- 20 - Cenizas: <3%
- Opacidad: 84%

Método de realización

Una vez puesta en marcha la máquina de impresión para alcanzar las condiciones de máquina establecidas, colocada la pantalla serigráfica, colocada la bobina de papel en el eje desbobinador y distribuida la banda de papel en el circuito de la máquina se realizó la mezcla de la tinta con el reticulante

en una proporción del 1,5% en peso del segundo sobre el primero, en condiciones de agitación suave en el propio bidón de 20 kg de la tinta. A esta mezcla se añadieron 100 ml del pigmento y antiespumante. Una vez asegurada la perfecta dispersión de los componentes se bombeó el contenido del bidón al tintero de la máquina de impresión y se accionó el posicionamiento del papel sobre la pantalla serigráfica de impresión comenzando la impresión de la tinta a través de los agujeros de la pantalla según el diseño gráfico establecido en la misma en una de las caras, controlando la humedad final del papel, viscosidad de la tinta y las condiciones de máquina en todo el proceso de impresión.

Ejemplo 8. Uso del pigmento SrAl2O4:Eu,Dy en estucado de papel de etiquetas de seguridad autoadhesivas.

Para la ejecución de este ejemplo se utilizó una máquina de estucado de labio soplador que se alimenta de una salsa de estucado preparada previamente con arreglo a la siguiente fórmula especialmente indicada para un uso del papel estucado en impresión por técnicas de offset para etiquetas autoadhesivas de seguridad:

- Cargas minerales: 80% de carbonato cálcico (Ref Albacar HO Slurry fabricado por Specialty Minerals) y 20% de caolin (referencia Supragloss 95 fabricado por Imerys) para obtener 50 partes de la salsa.

- Ligante sintético: 10 partes de látex de estireno butadieno (referencia Styronal D-517 fabricado por BASF)

- Coligante sintético: 2 partes (referencia Acronal 700 L fabricado por BASF)

- Empesante: 1 parte de carboximetilcelulosa
- Insolubilizante: 1 parte (referencia Basocoll OV

fabricado por BASF)

- Aditivos: Hidróxido sódico 1 parte

- 5
 - Dispersión acuosa del pigmento SrAl₂O₄:Eu,Dy: 1 parte
 - Agua: El resto hasta las 100 partes.

El papel autoadhesivo que se usa para ser estucado tiene las siguientes características:

- Gramaje total: 200 g/m²

- 10
 - Gramaje soporte siliconado: 82 g/m²

- Gramaje adhesivo: 20 g/m²

- Composición fibrosa del frontal: 100% celulosa procedente de pasta mecánica

• Condiciones de la máquina de estucado:

- 15
 - Temperatura de túnel de secado: 145°C

- Velocidad de máquina: 150 m/min

- Humedad residual del papel tras secado: 6,5%

- Características del papel estucado:

- Gramaje total: 220 g/m²

- 20
 - Gramaje capa estuco: 20 g/m²

- Lisura Bekk en cara estucada: 200 seg

- Cenizas: 20%

- Opacidad: 84%

25 Método de realización:

Una vez puesta en marcha la máquina de estucar para alcanzar las condiciones de máquina establecidas, colocada la bobina de papel en el eje desbobinador y distribuida la banda

de papel en el circuito de la máquina se realizó la dosificación de la salsa de estuco a la bandeja del labio soplante y se comenzó el proceso de estucado según las condiciones de máquina establecidas hasta acabar la bobina. Tras el proceso de 5 estucado, la bobina de papel se calandró hasta alcanzar la lisura establecida y se cortó al formato necesario para el posterior proceso de impresión en pliego o en bobina de las etiquetas de seguridad.

10 Ejemplo 9. Síntesis y caracterización de película delgada de SrAl2O4:Eu,Dy mediante síntesis en presencia de sales fundidas sobre placas de alúmina policristalina.

Se sintetizaron películas delgadas de SrAl2O4:Eu,Dy empleando como substrato de Al2O3 placas de alúmina 15 policristalina sinterizadas.

Para ello se preparó una mezcla de SrCO₃, Eu₂O₃, Dy₂O₃ y (NaCl-KCl)e y se homogeniza en un molino planetario durante 8 horas con un 40% en peso de vehículo orgánico compuesto de α-Terpineol, ethylcelulosa, y [2-(2-butoxi.etoxy-ethyl)]. Se 20 obtuvo una pasta que se depositó sobre el sustrato de alúmina por serigrafía a 1000°C durante 2 horas en una atmósfera de N₂-H₂.

En la **Figura 23** se observa el difractograma de rayos X del substrato de Al₂O₃ (difractograma inferior) y de la 25 película de aluminato crecido sobre la placa de Al₂O₃ tratado térmicamente (difractograma superior). El difractograma del substrato de Al₂O₃ presenta los picos de difracción 30 característicos de la alúmina. En el difractograma de la película de aluminato crecido sobre la placa de alúmina se observan los picos característicos de la fase monoclinica P21

del aluminato de estroncio situados en el intervalo 28-30° 2θ (Ficha JCPDS No. 34-0379) y también los picos correspondientes al substrato de alúmina.

En la **Figura 24** se observa las micrografías obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido (MEB-EC) del (a) substrato de Al2O3 y de (b y c) la película de aluminato sintetizada. Sobre los granos de alúmina sinterizada se observó la formación de nanocristales de aluminato de estroncio y restos de sal. Se realizaron análisis químicos de la película de aluminato sintetizada mediante espectroscopía de dispersión de energías (EDX). En los análisis químicos los elementos detectados son el Sr, Al, O, Eu y Dy. El porcentaje formulado de Sr0.97Al2O4:Eu0.02Dy0.01 es 13.9, 28.6, 57.1, 0.3 y 0.1 para el Sr, Al, O, Eu y Dy respectivamente. El % atómico de los elementos presentes es 10.3, 31.5, 57.9, 0.20 y <0.10 para el Sr, Al, O, Eu y Dy para la película de SrAl2O4:Eu, Dy obtenida.

En la **Figura 25** se presentan los espectros de emisión del material de referencia y de la película de SrAl2O4:Eu, Dy obtenida. La intensidad de fotoluminiscencia para la película de aluminato de estroncio dopado es >80% respecto de la intensidad del material de referencia.

Ejemplo 10. Síntesis y caracterización de CaAl2O4:Eu,Nd en presencia de sales fundidas y α-Al2O3 con tamaño de partícula de 6 μm.

Se sintetizó un pigmento a 1000, 1200 y 1400°C durante 2 horas bajo atmósfera de N₂-H₂ para una relación de sal:(CaAl2O4:X) de 3:1 empleando como precursor de alúmina α-Al2O3 con tamaño de partícula de 6 μm. La Figura 26 muestra el difractograma del material sintetizado como se describe

anteriormente.

La Figura 27 muestra el espectro de emisión del material CaAl₂O₄:Eu,Nd tratado a 1000 (línea discontinua), 1200 (línea sólida) y 1400°C (línea con triángulos) durante 2 horas bajo atmósfera reductora para una relación de sal:(CaAl₂O₄:Eu,Dy) de 3:1 sintetizado a partir de α-Al₂O₃ de 6 μm en comparación con el material de referencia SrAl₂O₄:Eu,Dy (línea con círculos). Los esprectros de emisión se desplazan a bajas longitudes de onda, <450 nm, como consecuencia del empleo de cationes de Ca en la estructura del aluminato. Una ventaja adicional interpretada de los datos es que la intensidad de emisión aumenta 45% respecto a la del material de referencia para el pigmento tratado a 1400°C debido a la gran formación de estructuras aluminatos que tiene lugar.

15

Ejemplo 11. Síntesis y caracterización de SrAl₂O₄:Eu,Dy en presencia de sales fundidas y α-Al₂O₃ con tamaño de partícula de 6 μm.

Se sintetizó un pigmento a 1200 y 1400°C durante 2 horas bajo atmósfera de N₂-H₂ para una relación de sal:(SrAl₂O₄:X) de 3:1 empleando α-Al₂O₃ con tamaño de partícula de 6 μm como precursor de alúmina. La Figura 28 muestra el difractograma del material sintetizado.

25 La Figura 29 muestra el espectro de emisión del material SrAl₂O₄:Eu,Dy tratado a 1200 (línea con estrellas) y 1400°C (línea con diamantes) durante 2 horas en atmósfera reductora para una relación de sal:(SrAl₂O₄:Eu,Dy) de 3:1 sintetizado a partir de α-Al₂O₃ de 6 μm en comparación con el material de referencia (línea con círculos). El pigmento sintetizado

NXES20170625

mantuvo el tamaño de partícula debido a la limitación impuesta por el tamaño del precursor α -Al₂O₃ con partículas de 6 μm y el tamaño de cristalito obtenido fue 50 y 55 nm para el tratamiento térmico a 1200°C y 1400°C, respectivamente. Por 5 comparación con el pigmento de referencia, se alcanzó un aumento del 45% en intensidad para el pigmento sintetizado térmicamente a 1400°C.

La Figura 31 muestra el espectro Raman del material 10 SrAl₂O₄:Eu,Dy sintetizado mediante sales fundidas para una relación de sal:(SrAl₂O₄:Eu,Dy) de 3:1 sintetizado a partir de α -alúmina de 6 μm durante 2 horas bajo una atmósfera de N₂-H₂, empleando una temperatura de 1400°C y una relación Al₂O₃:SrCO₃ de 2, para dos líneas de excitación diferentes a 532 (línea 15 discontinua) y 785 (línea sólida) nm. La incrustación muestra en detalle el espectro obtenido a 532 (línea discontinua). El pigmento fosforescente nanoestructurado de la presente invención tiene picos Raman entre 900 y 3500 cm⁻¹, preferiblemente picos de Raman a 1000 y 2000 cm⁻¹ obtenidos a 20 785 nm. La ventaja del espectro Raman para este pigmento es la alta intensidad de grabación.

REIVINDICACIONES

1. Pigmento fosforecente nanoestructurado, caracterizado en que comprende:

- 5 - un substrato de Al₂O₃;
- nanocristales de MAI₂O₄:X, donde M es un catión seleccionado de entre Ca²⁺, Sr²⁺, Ba²⁺, Mg²⁺, Zn²⁺ y combinaciones de los mismos, y donde X es un catión seleccionado de entre Eu²⁺, Dy³⁺, Nd³⁺, Er³⁺, La³⁺, Lu³⁺, Ce³⁺, Y³⁺, Sm³⁺, Gd³⁺, Tb³⁺, Tm³⁺, Yb³⁺ y combinaciones de los mismos, dispuestos sobre el substrato de Al₂O₃; y
- 10 - nanocristales de sal fundida dispuestos sobre los nanocristales de MAI₂O₄:X.

2. Pigmento fosforecente nanoestructurado de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado en el que el tamaño de partículas del pigmento es <10 nm.

3. Pigmento fosforecente nanoestructurado de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, caracterizado en el que el substrato de Al₂O₃ es α-Al₂O₃.

20 4. Pigmento fosforecente nanoestructurado de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado en el que el tamaño de los nanocristales de MAI₂O₄:X es ≤500 nm.

5. Pigmento fosforecente nanoestructurado de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado en el 25 que la sal fundida es una mezcla eutéctica.

6. Pigmento fosforecente nanoestructurado de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado en el que que la relación molar sal fundida:(MAI₂O₄:X) está comprendida entre 1:1 y 5:1.

30 7. Pigmento fosforecente nanoestructurado de acuerdo con

cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado en que comprende además una capa externa que comprende nanoparticulas hibridas de silice.

8. Método de preparación del pigmento fosforescente
5 nanoestructurado como se define en cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 7 caracterizado en que comprende las
etapas de:

- i) mezclado de materiales de partida que comprenden un precursor del catión M, un precursor del catión X, Al₂O₃ y
10 una sal fundida; y
- ii) calentamiento en atmósfera reductora de la mezcla resultante de la etapa (i).

9. Método de preparación del pigmento fosforescente nanoestructurado de acuerdo a la reivindicación 8,
15 caracterizado en el que el tamaño de partícula de Al₂O₃ de la etapa ii) está comprendido entre 70 nm y 517.

10. Método de preparación del pigmento fosforescente nanoestructurado de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 8 a 9, caracterizado en el que la etapa i)
20 comprende una relación molar Al₂O₃:precursor del catión M ≤ 2.

11. Método de preparación del pigmento fosforescente nanoestructurado de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 8 a 10, caracterizado en el que el calentamiento de la etapa ii) se realiza a una temperatura
25 entre 900° y 1400°C.

12. Método de preparación del pigmento fosforescente nanoestructurado de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 8 a 11, caracterizado en que comprende una etapa iii) de adición de una disolución etanol/agua de un
30 precursor de silice y un ácido sobre el material resultante de

la etapa iii).

13. Uso del pigmento fosforecente nanoestructurado de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado en que sirve para autentificar, señalizar, 5 iluminar o decorar.

14. Artículo de seguridad, caracterizado en que comprende el pigmento fosforecente nanoestructurado de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7.

15. Artículo de seguridad según la reivindicación 14, 10 caracterizado en que se selecciona de papel de seguridad, un sobre, un cheque, un pagaré, un billete de banco, una tarjeta de identidad, un pasaporte, un ticket, un sello, un pase, un certificado, una etiqueta o un rótulo.

RESUMEN DE LA INVENCIÓN

La presente invención se refiere a un pigmento fosforescente nanoestructurado que comprende un substrato de Al₂O₃; nanocristales de MA₁₂O₄:X, donde M es un catión seleccionado de entre Ca²⁺, Sr²⁺, Ba²⁺, Mg²⁺, Zn²⁺ y combinaciones de los mismos y donde X es un catión seleccionado de Eu²⁺, Dy³⁺, Nd³⁺, Er³⁺, La³⁺, Lu³⁺, Ce³⁺, Y³⁺, Sm³⁺, Gd³⁺, Tb³⁺, Tm³⁺, Yb³⁺ y combinaciones de los mismos, dispuestos sobre el substrato de Al₂O₃; y nanocristales de sal fundida dispuestos sobre los nanocristales de MA₁₂O₄:X. Adicionalmente, la invención está dirigida a un método de preparación del pigmento fosforescente nanoestructurado de la invención que comprende las etapas de i) mezclado de materiales de partida que comprenden un precursor del catión M, un precursor del catión X, Al₂O₃ y una sal fundida; ii) calentamiento en atmósfera reductora de la mezcla resultante de la etapa (i). La invención también se dirige al uso del pigmento fosforescente nanoestructurado de la invención para señalizar, iluminar, decorar o autentificar y a un artículo de seguridad que comprende el pigmento fosforescente nanoestructurado de la invención.




FIGURA 1




FIGURA 2




FIGURA 3




FIGURA 4




FIGURA 5




FIGURA 6

4/16




FIGURA 7




FIGURA 8




FIGURA 9




FIGURA 10




FIGURA 11




FIGURA 12




FIGURA 13




FIGURA 14




FIGURA 15




FIGURA 16




FIGURA 17




FIGURA 18




FIGURA 19




FIGURA 20




FIGURA 21




FIGURA 22




FIGURA 23




FIGURA 24




FIGURA 25




FIGURA 26

14/16




FIGURA 27




FIGURA 28

15/16




FIGURA 29




FIGURA 30




FIGURA 31